


# A103 TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT

**Hydrofuge de surface avec durcisseur incorporé, pour support poreux**



- PHASE SOLVANT
- HYDROFUGE + DURCISSEUR

## 2 en 1

### DESCRIPTION

- Le TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT est liquide, prêt à l'emploi et destiné à l'hydrofugation et au durcissement de différents supports poreux verticaux et horizontaux dans la construction (béton, maçonneries, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, ...);
- Le TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT est un hydrofuge de surface incolore, à hautes performances, sur base d'un mélange de 5 POLYMERES du type: silanes, siloxanes, silicones renforcés par un complexe organométallique et d'une résine de pontage polyoléfinique, dans lequel est ajouté en plus 1 POLYMERE consolidant = 6 POLYMERES;
- Le TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT est inodore, non toxique et ininflammable.

### APPLICATIONS - PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX TRAITÉS

- Protection hydrofuge des murs et façades de bâtiments privés, publics, ouvrages d'art (tunnels, ponts);
- Protection élevée des bâtiments contre la pollution;
- Protection anti-poussières;
- Protection contre les intempéries, agents atmosphériques, pluies acides et polluants;
- Réduit les dégâts dus au gel;
- Limite la formation d'efflorescences par migration d'eau;
- Limite les pénétrations d'eau vers l'intérieur;
- La réduction d'absorption d'eau permet au matériau de garder ses propriétés d'isolation thermique;
- Limite le farinage et renforce les matériaux;

- Entretien plus facile du support par le caractère auto-nettoyant de l'hydrofuge;
- ...

### PROPRIÉTÉS

- Système non filmogène;
- Ne modifie pas l'aspect du support;
- Laisse respirer le matériau - perméable à la vapeur d'eau;
- Excellent vieillissement, pas de jaunissement;
- Traitement durable dans le temps;
- Ralentit la formation de micro-organismes (mousses, lichens, ...);
- Peut être appliqué sur d'anciens traitements hydrofuges;

### MISE EN ŒUVRE ET PRÉCAUTIONS

#### Mise en œuvre

- Le support doit être sain, nettoyé, dépoussiéré et dégraissé;
- Désinfecter le support, éliminer les mousses, algues et lichens à l'aide d'un fongicide type C101 TECHNISCIDE PLUS (N° d'autorisation 718 B);
- Assainir les joints effrités, colmater les fissures;
- Application à saturation, à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation (E102 TECHNISPRAV 10) d'une à deux couches;
- Consommation: entre 200 et 1500 ml/m<sup>2</sup> au total, selon la porosité du support;
- Détermination de la consommation et de l'efficacité du traitement par la méthode à la pipe de verre;

- Le support traité au TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT peut être exposé à la pluie après +/- 2 heures;

#### Remarques et précautions

- La température du support ne peut jamais être inférieure à 5°C;
- Doit être appliqué sur support sec;
- Dans tous les cas, les châssis et les vitres doivent être protégés, les taches accidentelles doivent être immédiatement nettoyées, à l'aide de white-spirit et de détergent;
- Le TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT ne peut pas être appliqué sur des supports non poreux;
- Le TECHNISIL ECO + CONSOLIDANT est réservé aux applications extérieures;
- Ventiler les locaux où l'on décèle des odeurs de solvant;
- Essai préalable in situ toujours conseillé;
- Remarque: pour une action de durcissement du support plus importante, nous vous conseillons l'utilisation du A201 TECHNIROC RF.



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Densité: 0,8 (solvant à très haut pouvoir de pénétration);
- Aspect: liquide incolore;
- Matières actives: 12%;
- Teneur en consolidant: 6%;
- Essais de vieillissement: inférieur à 0,1 ml d'absorption après 10 ans;
- Point éclair: > 60°C; (contient des solvants)
- Viscosité: 100 cPs;
- Modification de la tension superficielle: de 30 à 40 mN/m;
- Angle de mouillage: supérieur à 60° selon Method used ASTM D5946;
- Perméabilité à la vapeur d'eau: coefficient  $\mu$  inf. à 10;
- Imperméabilité à l'eau selon Test Méthode Pipe de Verre: 100%;
- Efficacité maximum: après 3 jours;
- Principe d'action: hydrophobe + durcissement.

#### EMBALLAGES ET STOCKAGE

5 et 20 l

Conserver à l'abri du gel et de l'humidité

Produit fabriqué par TECHNICHEM S.A.

La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels, sur le site Internet [www.publichem.com](http://www.publichem.com)



→ 5L  
→ 20L

Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.